EP-VM40

Samospajalna taśma winylowo-mastykowa

Samospajalna (samowulkanizująca) taśma dwuwarstwowa. Warstwa nośna z polichlorku winylu pokryta jest warstwą lepiku butylowego. Odporna na promieniowanie UV, kwasy, wpływy atmosferyczne. Zachowuje swoje parametry w szerokim zakresie temperatur. Warstwa lepiku bardzo dobrze przylega do wszystkich powierzchni, dzięki czemu taśma doskonale uszczelnia i zabezpiecza przed wilgocią. Warstwa PCW zapewnia ochronę mechaniczną. Stosowana do napraw uszkodzonych powłok kabli telekomunikacyjnych i energetycznych. Dzięki wysokiej elastyczności może być stosowana do izolowania i uszczelniania elementów o nieregularnych kształtach i nierównych powierzchniach.



Rozmiar: 40mm x 5m

Cecha	Wartość	Metoda testu
Kolor	czarny	ASTM-D-4325
Grubość	0,6 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	3,5 MPa	ASTM-D-4325
Wydłużenie przy zerwaniu	200%	ASTM-D-4325
Spajalność	spełnia wymagania	ASTM-D-4388
Temperatura pracy ciągłej	80°C	ASTM-D-4388
Dopuszczalne przeciążenie termiczne	110°C	ASTM-D-4388
Wytrzymałość dielektryczna	18 kV/mm	ASTM-D-4325
Rezystywność skrośna	1 x 10^{12} Ωm	ASTM-D-4325
Stała dielektryczna (24h przy 23°C)	3	ASTM-D-4325

TMS-TZ60

Zimnokurczliwa taśma gumowo-mastykowa

Samospajalna (samowulkanizująca) taśma dwuwarstwowa. Warstwa nośna z gumy EPDM pokryta jest warstwą lepiku butylowego. Taśmę należy nawijać z zakładką 50% oraz takim naciągiem aby nadrukowane na niej owale zmieniły kształt na okrągły. Taśma wywiera wówczas stały radialny docisk na wewnętrzną warstwę lepiku zapewniając doskonałe uszczelnienie i zabezpieczenie przed wilgocią. Taśma jest odporna na promieniowanie UV, kwasy, wpływy atmosferyczne. Zachowuje swoje parametry w szerokim zakresie temperatur. Stosowana do napraw powłok zewnętrznych kabli energetycznych oraz jako bezpośrednia izolacja żył i szynoprzewodów nN i SN. Dzięki wysokiej elastyczności może być stosowana do izolowania i uszczelniania elementów o nieregularnych kształtach i nierównych powierzchniach.



Rozmiar: 60mm x 2,75m
60mm x 5,50m

Cecha	Wartość	Metoda testu
Kolor	czarny	ASTM-D 2671
Grubość	2.0 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	6 MPa	ASTM-D 4325
Wydłużenie przy zerwaniu	800%	ASTM-D 2671
Spajalność	spełnia wymagania	ASTM-D 4388
Temperatura pracy ciągłej	90°C	ASTM-D 4388
Dopuszczalne przeciążenie termiczne	130°C	ASTM-D 4388
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm	ASTM-D 4325

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.