EPA-201

Koszulki termokurczliwe o skurczu 2:1, bez kleju
Thin Wall Heat Shrinkable Tubing 2:1, Unlined

EPA-201	D [mm]		T [mm]
	E(min)	S(max)	S(max)
1.2/0.6	1.2	0.6	0.41
1.6/0.8	1.6	0.8	0.43
2.4/1.2	2.4	1.2	0.51
3.2/1.6	3.2	1.6	0.51
4.8/2.4	4.8	2.4	0.51
6.4/3.2	6.4	3.2	0.65
9.5/4.8	9.5	4.8	0.65
12.7/6.4	12.7	6.4	0.65
15.9/8.0	15.9	8.0	0.77
19.1/9.5	19.1	9.5	0.77
25.4/12.7	25.4	12.7	0.89
31.8/15.9	31.8	15.9	0.89
38.1/19.1	38.1	19.1	1.00
50.8/25.4	50.8	25.4	1.00


Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.



Koszulki termokurczliwe cienkościenne ogólnego zastosowania
General Purpose Thin Wall Heat Shrinkable Tubing

Współczynnik skurczu 2:1
Shrink Ratio 2:1

Dopuszczenia, certyfikaty
Approvals / Certifications
2002/95/EC (RoHS), 2002/96/EC (WEEE), 2003/11/EC



Cecha *Material Property*		Wartość *Value*	Metoda testu *Test Method*
Gęstość względna	*Density*	1.2 ± 0.2 g/cm³	IEC 60684-2 / ASTM D-1505
Absorpcja wilgoci	*Water Absorption*	< 0.5%	IEC 60684-2 / ASTM D-570
Wytrzymałość na rozciąganie	*Tensile Strength*	10 N/mm²	IEC 60684-2 / ASTM D-412
Wydłużenie przy zerwaniu	*Ultimate Elongation*	200%	IEC 60684-2 / ASTM D-412
Skurcz wzdłużny	*Longitudinal Change*	< 10%	ASTM-D 2671
Temperatura pracy ciągłej	*Continuous Operating Temperature*	-30°C – 105°C	
Minimalna temp. obkurczania	*Minimum Shrink Temperature*	90°C	
Elastyczność w temp. -30°C	*Low Temp Flexibility At -30°C*	dobra / *no crack*	IEC 60684-2
Palność	*Flammability*	spełnia / *pass*	UL94-V0
Rezystywność skrośna	*Volume Resistivity*	10^{12} Ωm	IEC 60093 / ASTM D-229
Wytrzymałość dielektryczna	*Dielectric Strength*	20 kV/mm	IEC 60243 / ASTM D-149
Stała dielektryczna	*Dielectric Constant*	> 5	IEC 60250 / ASTM D-150
Odporność na kwasy i zasady	*Chemical Resistance (acid/base)*	dobra / *good*	AMS-DTL-23053/5

Kolory standardowe
Standard Colors

- czarny / *black*
- biały / *white*
- czerwony / *red*
- niebieski / *blue*
- żółty / *yellow*
- zielony / *green*

Kolory niestandardowe
Non-Standard Colors

- różowy / *pink*
- fioletowy / *purple*
- pomarańczowy / *orange*
- brązowy / *brown*
- przezroczysty / *transparent*

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.